

## TASKI® Jontec Luna

### Svilen premaz za tla

#### Opis

Emulzija za tla, ki zagotavlja svilen sijaj za večino vrst gladkih in vodoopornih trdih tal. Njegova tehnologija zagotavlja vrhunski oprijem na večini tal. Primeren je tako za uporabo z običajnimi metodami kot tudi s TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed je enostaven sistem za nanašanje premazov, ki zagotovi vrhunsko kakovost zaključnega sloja tal in izboljšanje produktivnosti nanašanja talne oblage, hkrati pa zmanjša porabo kemikalij in odpadno embalažo. Preko TASKI ProSpeed je mogoče nadzorovati in zagotoviti enakomeren kakovosten sloj talne oblage.

#### Ključne lastnosti

- Zagotavlja svileno zaščitno plast.
- Trda, trpežna in odporna zaščita.
- Odličen oprijem na večini vrst tal.
- Odporen proti zdrusu v skladu z mednarodnimi standardi (ASTM D-2047).
- Enostaven za popravilo.

#### Prednosti

- Izboljša naraven videz tal z zagotavljanjem svilenega sijaja.
- Vrhunska odpornost na praske in umazanijo, tudi pri visoki frekvenci obiskovalcev.
- Primerno za večino vrst tal, kot so vinil, sintetika, linolej, kamen, zaščiten les in pluta. Po tleh se razporedi enakomerno, za popolno izravnavo.
- Zagotovljeno preprečevanje zdrsa in varnost za vaše zaposlene in stranke.
- Primerno za uporabo z večino običajnih metod vzdrževanja.
- Primerno za tradicionalno uporabo z mopom, mopom in vedrom ali standardno opremo za poliranje.
- Da bi zagotovili vrhunske rezultate, uporabite ProSpeed sistem, ki v primerjavi s tradicionalnimi sistemi dokazano zmanjšuje utrujenost operaterja in izboljšuje produktivnost in rezultate.

#### Navodila za uporabo

1. Obdelujte le nepremazana, temeljito očiščena ter popolnoma suha tla. Pred nanosom obdelajte porozna in poškodovana tla z enim od Diversey tesnilnih premazov.
2. Pri nanosu s sistemom TASKI ProSpeed pred uporabo preberite priročnik z navodili in oznake izdelka za nastavitev in postopki uporabe.
3. Izdelek varčno zlijte na tla in ga enakomerno porazdelite, ko je še moker, v prekrivajočih se trakovih širine 1-1,5 m. Pustite, da se popolnoma posuši (20-30 minut), preden nanesete dodatne sloje na podoben način. Nanesite dva sloja na neporozna, gladka tla. Za porozna tla običajno zadostujejo trije nanosi.
4. Linolej: Ko se prvi sloj posuši, zgladite tla linoleja z enokolutnim strojem in modrim filcem. Nato navlažite in pustite, da se popolnoma posuši, preden nanesete dodatne sloje.
5. Odstranjevanje sloja in ponovni premaz: Uporabite odstranjevalec talnih oblog Diversey, da odstranite eno plast premaza in poberite umazano raztopino s čistilno sušilnim strojem ali mokrim sesalnikom. Pustite, da se popolnoma posuši in nanesite dodatne sloje.



© A.I.S.E.



barjans  
080 50 77 | barjans.si

barjans  
080 50 77 | barjans.si

## TASKI® Jontec Luna

### Doziranje

Pripravljeno za uporabo, redčenje ni potrebno.

### Tehnični podatki

Izgled: Mlečno bela tekočina

pH vrednost (koncentrat, nerazredčen): 8,8

pH vrednost (delovna raztopina): 8,8

Relativna gostota (20°C): 1,03 g/cm<sup>3</sup>

Zgornji podatki so značilni za normalno proizvodnjo in jih ne smemo jemati kot specifikacijo.

### Navodila za varno rokovanje in skladiščenje

Celotna navodila za rokovanje in odstranjevanje tega izdelka so na voljo v ločenem varnostnem listu. Samo za profesionalne uporabnike. Shranujte v originalno zaprti embalaži, stran od ekstremnih temperatur. Ne shranujte pri temperaturah pod 5°C.

### Kompatibilnost izdelka

Uporabljajte le na globinsko očiščenih, temeljito spranih in popolnoma suhih tleh. Ne redčite ali mešajte z drugimi snovmi.

Ne uporabljajte na strukturirani plastiki (oblazinjen vinil) in nezaščitenem lesu ali pluti. Za uporabo na profiliranih tleh z žebli se posvetujte s profesionalcem. Ne uporabljajte na prostem ali v mokrih območjih.

### Dovoljenja

Preizkušeno v skladu z ASTM D-2047 za odpornost proti združju.

### Razpoložljivo pakiranje

TASKI Jontec Luna je na voljo v 4x2,5 L (ProSpeed sistem) in 2x5 L.

barjans  
080 50 77 | barjans.si

barjans  
080 50 77 | barjans.si

barjans  
080 50 77 | barjans.si

www.diversey.com  
© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. MASTER 41/18 P99318  
080 50 77 | barjans.si

barjans  
080 50 77 | barjans.si

barjans  
080 50 77 | barjans.si