

TASKI® Jontec Eternum

Visoko sijoč, visoko odporen premaz

Opis

Visoko svetleč, nedrseč talni premaz za večino gladkih, vodooodpornih trdih tal. Njegova tehnologija zagotavlja vrhunsko odpornost proti praskam in umazaniji, kar zagotavlja manjše stroške vzdrževanja in izboljšanje produktivnosti. Idealen za vsa mesta z veliko prehodnega prometa, kjer običajne emulzije zahtevajo visoko stopnjo vzdrževanja. Primeren za uporabo tako s tradicionalnimi metodami, kot tudi s TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed je enostaven sistem za nanašanje premazov, ki zagotavlja vrhunsko kakovost zaključnega sloja in izboljša produktivnost ob zmanjšanju porabe kemikalij in odpadne embalaže.

Ključne lastnosti


- Zaščitni sloj visokega sijaja.
- Trdna, trpežna in odporna zaščita.
- Odličen oprijem na večino vrst tal.
- Odporen proti zdrsu v skladu z mednarodnimi standardi (ASTM D-2047).
- Preprosto obnavljanje.

Prednosti

- Izboljša naraven videz tal z zagotavljanjem dolgotrajnega zaključnega sijaja.
- Vrhunska odpornost na praske in umazanijo, tudi na mestih, kjer je veliko prehodnega prometa.
- Primerno za večino vrst tal, kot so vinil, sintetika, lakirana lesena, kamnita in plutasta tla. Po površini se razporedi enakomerno.
- Zagotovljeno preprečevanje zdrsa in varnost za vaše zaposlene in stranke.
- Preprosto vzdrževanje.
- Primerno za nanos z mopom, mopom in vedrom ali z orodjem za poliranje.
- Da zagotovite vrhunske rezultate, izberite nanos s ProSpeed orodjem, ki je enostavno za uporabo, izboljša rezultate in produktivnost.

Navodila za uporabo

1. Iz talne površine odstranimo stare premaze, temeljito speremo z vodo in posušimo. Poškodovana tla pred nanosom obravnavajte z enim izmed Diversey sredstev za zapolnitve razpok.
2. Pred nanosom s TASKI ProSpeed aplikatorjem za poliranje tal preberite priročnik z navodili in oznako izdelka za nastavitev in postopek uporabe.
3. Sredstvo varčno vlijte na površino tal in ga enakomerno porazdelite v prekrivajočih pasovih od 1 do 1,5 metra, dokler je še mokro. Pred dodatnim nanosom premaza pustite, da se predhodni sloj dobro posusi (20-30 minut). Na neporozne površine nanesite dva sloja, na porozne površine pa tri sloje.
4. **Linolej:** Po tem, ko se prvi sloj posusi, površino zmatirajte z enokolutnim strojem pri nizkih obratih in z filcem modre barve. Talno površino obrišite z vlažno krpo, pustite, da se posusi in nanesite naslednji sloj.
5. **Odstranjevanje zgornjega sloja in ponovni premaz:** Uporabite odstranjevalec talne obloge Diversey, da ostranite eno plast laka in ostalo raztopino odstranite z čistilnim strojem ali vodnim sesalcem. Pustite, da se popolnoma posusi in nanesite nadaljnje sloje.





barjans
080 50 77 | barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si

TASKI®

Jontec Eternum

Doziranje

Pripravljeno za uporabo, redčenje ni potrebno.

Tehnične lastnosti

Izgled: Mlečno bela tekočina.

pH vrednost (koncentrat, nerazredčen): $\approx 8,5$

pH vrednost (delovna raztopina): $\approx 8,5$

Relativna gostota: (20°C): $1,036 \text{ g/cm}^3$

Zgoraj navedeni podatki so značilni za normalno proizvodnjo in jih ne smemo jemati kot specifikacijo.

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje

Popolna navodila za rokovanje in hrambo tega proizvoda so zbrana v ločenem varnostnem listu; sds.diversey.com.

Skladiščite v originalno zaprti embalaži. Ne shranujte in ne uporabljajte pri temperaturah pod 5°C .

Kompatibilnost izdelka

Obdelujte le temeljito očiščena in popolnoma suha tla. Ne redčite in ne mešajte z drugimi snovmi. Ne uporabljajte na poškodovanem, nelakiranem lesu ali pluti. Ne uporabljajte na prostem ali mokrem območju.

Dovoljenja

Preizkušeno v skladu z ASTM D-2047 za odpornost proti zdrsu.

Razpoložljivo pakiranje

TASKI Jontec Eternum je na voljo v $2 \times 5 \text{ L}$ in $4 \times 2,5 \text{ L}$ ProSpeed vrečkah.

barjans
080 50 77 | barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si

www.diversey.com

© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. MASTER 41/18 P87305

barjans
080 50 77 | barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si

barjans
080 50 77 | barjans.si